

## Titebond Genuine Hide Trälím

Titebond Genuine Hide Glue är det första limmet i sitt slag som finns tillgängligt i flytande form och är klart för omedelbar användning. Det kräver ingen blandning, uppvärmning eller förberedelse. Professionella snickare använder Titebond Genuine Hide Glue för dess långa öppettid, exceptionella styrka och möjligheten att skapa en unik sprickeffekt på trä.

Titebond Genuine Hide Glue erbjuder utmärkt motstånd mot materialglidning, är lätt att slipa och påverkas inte av ytbehandlingar. Dess fukt känslighet möjliggör enkel demontering av delar, vilket är en avgörande fördel vid restaurering av antikviteter eller reparation av musikinstrument.



Uppfyller ASTM D-4236

### Produktfunktioner

- Färdig att använda direkt
- Perfekt för mindre möbelreparationer
- Utmärkt slipbarhet
- Hög motståndskraft mot materialglidning
- Skapar „sprickeffekt“ på trä
- Långsam torktid för precis montering

### Fysikaliska egenskaper

**Typ:** Naturlig proteinbaserad blandning

**Tillstånd:** Flytande

**Färg:** Bärnstensfärgad

**Torkat lim:** Genomskinligt

**Torrsubstanshalt:** 52%

**Viskositet (dynamisk):** 4 000 mPa/s

Hållbarhet: 24 månader från inköpsdatum, om förvarat i väl tillslutna behållare vid temperaturer upp till 24 °C

**VOC-halt:** 0 g/l (flyktiga organiska föreningar)

**Vikt per gallon:** 4,35 kg (cirka 1,15 kg/l)

**Temperaturområde\*:** Cirka 10 °C

**Flampunkt:** > 93,3 °C

**Frost-/tö-stabilitet:** Stabil

**pH:** 6,5

\*Temperaturområdet anger den minsta rekommenderade temperaturen för lim, luft och material under applicering för att säkerställa god vidhäftning.

### Vidhäftningsstyrka ASTM D-905 (Lönn)

| Temperatur                 | Vidhäftningsstyrka | Träbrott |
|----------------------------|--------------------|----------|
| Temperatur: Rumstemperatur | 3,591 psi          | 72%      |
| 65,5 °C (över natten)      | 3,207 psi          | 59%      |

### Appliceringsinstruktioner

**Applicerings temperatur:** Över 10 °C

**Öppen monterings tid:** 10 minuter (21 °C / 50% relativ luftfuktighet)

**Total monterings tid:** 20–30 minuter (21 °C / 50% relativ luftfuktighet)

**Åtgång:** Cirka 1 liter per 6 m<sup>2</sup> i ett lager

**Tryck vid montering:** Tillräckligt för att säkerställa nära kontakt mellan ytorna (0,7–1,1 MPa för mjukt trä, 0,85–1,2 MPa för medelhårt trä, 1,2–1,75 MPa för hårt trä)

**Applicerings metod:** Plastflaska med precisionsspets; limmet kan även appliceras med roller eller pensel

**Rengöring:** Torka av med en fuktig trasa medan limmet är vått. Avlägsna torkade rester genom att skrapa eller slipa.

### Begränsningar

Limmet är inte lämpligt för utomhusbruk eller i fuktiga miljöer. Använd inte för bärande eller byggnadskonstruktioner. För utomhusbruk, använd Titebond III Ultimate Glue eller Titebond II Premium. Frysning kan göra limmet tjockare, men påverkar inte dess funktion. Omrörning återställer produkten till sitt ursprungliga skick. UNDIK FÖRFRYSNING.

### VARNING

IRRITERAR ÖGONEN. Innehåller ammoniumtiocyanat och dicyandiamid. Kontakt med ögonen kan orsaka irritation. Inte avsedd för förtäring eller för barn. Vid kontakt med ögonen, skölj med rinnande vatten i minst 15 minuter. Vid förtäring, framkalla inte kräkning. Sök medicinsk hjälp om ögonirritation eller magbesvär uppstår. För mer information, se säkerhetsdatabladet. FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

Viktig information: Våra rekommendationer om produktanvändning baseras på tillförlitliga tester. Eftersom användningen av produkten ligger utanför tillverkarens kontroll, ges ingen garanti eller försäkring om resultaten, appliceringen eller hanteringen enligt instruktionerna. Tillverkaren avsäger sig uttryckligen allt ansvar. Informationen i detta dokument ska inte heller tolkas som en rekommendation att använda någon produkt i strid med gällande lagar eller patent.

### Tillverkare:

Franklin International Inc  
2020 Bruck Street, Columbus, Ohio 43207  
CUSTOMER SERVICE 1-800-669-4583  
TECH SERVICE 1-800-347-4583, www.titebond.com



### Distributör:

IGM nástroje a stroje s.r.o.  
Ke Kopanině 560  
Tučoměřice, Praha-západ, 252 67  
Phone: +420 220 950 910; www.igmttools.com